

Complement Thix P

Additief voor thixotropie van alkalische waterige reinigingsmiddelen

Eigenschappen

- Individuele consistentie-instelling voor het aanbrengen van laagdiktes van 200 µm tot 800 µm
- Verwijdert verfafzettingen en vernette verfhechtingen in permanent geïnstalleerde containers
- voor toepassing op verticale oppervlakken om een stabiele reinigingslaag op te bouwen
- zorgt ervoor dat de sterke reinigingskracht van een Paintex reinigungsoplossing volledig tot zijn recht komt op verticale oppervlakken

Toepassing

Complement Thix P is een thixotroop middel dat speciaal is ontwikkeld voor de Paintex-schoonmaakmiddelen Paintex 1998, Paintex 839 en Paintex 2020. Complement Thix P leidt tot een thixotrope consistentie. Dit bouwt een stabiele reinigingslaag op verticale oppervlakken op en verlengt de contacttijd aanzienlijk. Vooral het reinigen van vast geïnstalleerde containers en opslagtanks bij omgevingstemperatuur wordt aanzienlijk vergemakkelijkt. De thixotropie kan over een breed temperatuurbereik worden aangepast met een toevoeging van 1 vol% tot 1,5 vol% aan het reinigingsmengsel. De vervuiling wordt opgelost en/of geïnfiltreerd en kan gemakkelijk worden afgespoeld met water en druk.

Let op! De volgorde van toevoegen moet strikt worden aangehouden om een goed verwerkbaar reinigingsmengsel te verkrijgen. Houd een rijpingstijd van ca. 10 minuten aan.

Verwerkingsinstructies:

1. Doe een willekeurige hoeveelheid Paintex in een geschikte mengbeker
2. Voeg al roerend COMPLEMENT THIX P 1 vol% - 2 vol% toe. Voeg al roerend COMPLEMENT THIX P 1 vol% - 2 vol% toe; goed homogeniseren
3. Voeg onder krachtig roeren 60-70% water toe (voeg voor verfsystemen op basis van oplosmiddelen dezelfde hoeveelheid water toe als Paintex)
4. Laat 10 minuten rijpen. Laat 10 minuten rijpen
5. Aanbrengen met bijvoorbeeld de airless spraymethode (zie <https://www.airless-technik.de>)

Houdbaarheid van het thixotrope reinigingsmengsel: Het wordt aanbevolen om het thixotrope reinigingsmengsel binnen één dag te gebruiken. De thixotrope eigenschap vermindert na ongeveer 4 dagen. Geschikte oppervlakken: Staal, roestvrij staal, HDPE, Teflon

Niet geschikte oppervlakken: Aluminium, zink, non-ferrometalen en kunststoffen

Toepassingsgebied: Toepassing op verticale oppervlakken om een stabiele reinigingslaag op te bouwen

Voor het verwijderen van: Verkorstingen en vernette verfhechtingen van alle verfsystemen

Technische gegevens

pH-waarde	Bulkdichtheid
6,0 - 8,5 ; 2 %	ca. 1,38 kg / m ³

Opmerkingen

Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking.

De opslag moet vorstvrij zijn, hoewel de gestolde producten na ontdooien opnieuw kunnen worden gebruikt zonder kwaliteitsverlies.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.