

Lival Licker Conc

Hersmeermiddelen

Eigenschappen

- Speciaal voor leer en zijde
- op basis van hoogwaardige natuurlijke oliën
- Herstelt het natuurlijke, soepele gevoel
- maakt velours los



SENSENE™

Toepassing

Lival Licker Conc wordt gebruikt voor het opnieuw invetten als leerbevochtiger tijdens het wassen van leer of voor het opnieuw besproeien van leer dat met organische oplosmiddelen is gereinigd. Het wordt ook gebruikt om de kleur van zijden artikelen op te frissen.

Lival Licker Conc is een zeer zuinig, geconcentreerd oliepreparaat met laagbevochtigende, reinigende emulgatoren. Het vormt spontaan een melkachtige micro-emulsie met water.

Als leerbehandelingsmiddel voor lederen onderdelen die zijn gereinigd met Per of KWL:

Lival Licker Conc wordt in een verhouding van ca. 1:10 met water verdund; het water wordt vooraf verdund en Lival Licker Conc wordt onder roeren toegevoegd. Ongeveer 200 ml van deze emulsie wordt met een spuitpistool gelijkmatig op elk lederen onderdeel gespoten. Het leer moet gelijkmatig worden bevochtigd. De behandelde onderdelen worden ongeveer 60 minuten aan de lucht gedroogd en vervolgens getrommeld. Door het trommelen worden de vette stoffen gelijkmatig verdeeld. Bij suède worden PU-sponzen toegevoegd. Dit verhoogt de kleurglans en het schrijfeffect.

Gebruik voor zijden artikelen

Afzonderlijke zijden artikelen worden met de hand behandeld in een dompelbad om ze opnieuw te vervetten en de kleur op te frissen. Ongeveer 75 ml Lival Licker Conc wordt goed gemengd met 10 liter leidingwater, waarbij het water vooraf moet worden gemengd. De zijden onderdelen worden 1 tot 2 minuten voorzichtig met de hand in het water bewogen, eruit gehaald, eventueel licht uitgewrongen of in een handdoek gerold en vervolgens opgehangen om te drogen.

Gebruik in een oplosmiddel

Het product kan worden gebruikt als reinigings- en hervetmiddel voor licht vervuild of donker leer. Voor sterk vervuilde artikelen moet ook een reinigingsversterker worden toegevoegd.

Lival Licker Conc moet als reinigings- en hervetmiddel in het badproces als volgt worden gedoseerd, afhankelijk van het oplosmiddel en het soort leer:

Suède in perchloorethyleen: 20 - 40 ml/l Lival Licker Conc

Glad leer in perchloorethyleen: 20 ml/l Lival Licker Conc

Suède in KWL: 10 - 20 ml/l Lival Licker Conc

Glad leer in KWL: 10 ml/l Lival Licker Conc

Het product kan ook – verdund in het betreffende oplosmiddel – op de centrifugegedroogde artikelen worden gespoten voor het uitsluitend nasmeren in de machine. Hiervoor wordt 20 - 30 ml Lival Licker Conc opgelost in 5 keer de hoeveelheid oplosmiddel per deel en na het centrifugeren via de sproeikop op de stof gespoten. Het weefsel moet vervolgens nog minstens 10 minuten worden gerold alvorens te drogen. Bij het omgaan met oplosmiddelen moeten alle wettelijke voorschriften in acht worden genomen. Lival Licker Conc kan ook worden gebruikt voor de verzorging van tapijten in perchloorethyleen. Afhankelijk van het type tapijt wordt 10 - 40 ml/l Lival Licker Conc onverdund aan het reinigingsbad toegevoegd.

Bij gebruik in perchloorethyleen moet ervoor worden gezorgd dat het oplosmiddel voldoende is geneutraliseerd.

Dosering

Het invetten van leer tijdens het wassen

Concentratie	5 - 10 ml / l water
--------------	---------------------

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
0,95 kg / l	6,0 - 7,0 ; 10 %

Opmerkingen

Bewaar het product uitsluitend in de originele verpakking, op een koele en vorstvrije plaats.
Na het afnemen van een deel van de inhoud moet de verpakking weer worden gesloten.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.