

SECASENE Lotus

Stofbeschermingsmiddel en impregneermiddel

SENSENE™

Eigenschappen

- speciaal aangepast aan de eigenschappen van SENSENE™
- uitstekende water-, olie- en vuilafstotende eigenschappen
- heeft geen invloed op het ademend vermogen van de stof
- hoog draagcomfort, zacht aanvoelend en elegante glans

Toepassing

Toepassingshoeveelheid: 40 ml/kg wasgoed

Secasene Lotus wordt uitsluitend door middel van verstuiwing aangebracht. De berekende hoeveelheid wordt in geconcentreerde vorm opgespoten. Secasene Lotus kan zowel op centrifugegedroogd als op gedroogd textiel worden gespoten. Om een goed impregneerresultaat te bereiken, moet het textiel goed gereinigd en gespoeld zijn. De spuitduur moet minimaal 3 minuten bedragen. Tussentijds centrifugeren vóór het drogen is niet nodig. Voordat de droger wordt ingeschakeld, moet de stof minstens 5 minuten rusten. Een hoge droogtemperatuur verbetert het impregneereffect.

Impregneren op machines met Jet-Clean-technologie

Belading: 50 - 70 %

Toepassingshoeveelheid: 40 ml/kg

Aanbeveling: De spuitkop moet na het spuiten worden doorgespoeld. Laat het product na het spuiten 5 minuten intrekken.

Om te voorkomen dat het systeem met een te grote hoeveelheid impregneermiddel wordt belast, mag er slechts één keer per dag een volledige impregneercyclus worden uitgevoerd. Bovendien moet het trommelregeneratieprogramma met aansluitende spoeling in warme toestand worden uitgevoerd (bijv. aan het einde van de dag). Voor de trommelregeneratie raden wij aan om doeken van katoenmix (in totaal ca. 6 m²) te gebruiken om een optimale verwijdering van impregneerresten te garanderen. De doeken kunnen na het wassen opnieuw worden gebruikt.

Speciale instructies

Het spuitproces mag alleen binnen de machine worden toegepast. Wij waarschuwen nadrukkelijk tegen het inademen van de aerosolen!

Technische gegevens

Densiteit (20°C)

0,82 kg / l

Opmerkingen

Bewaar het product uitsluitend in de originele verpakking en op een droge plaats.

Sterk geconcentreerde FC-harsoplossingen kunnen troebel worden bij temperaturen onder 5 °C. Ze verliezen hierdoor hun werking niet. Ze verliezen hierdoor hun werking niet. De verwerkingstemperatuur moet hoger zijn dan 10 °C.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.