

InCorr 2879

Corrosieremmer

Eigenschappen

- Sterk geconcentreerd en daarom economisch te doseren
- Corrosieremmer voor aluminium, zink, koper in mild alkalische reinigingsbaden (pH 10,5 - 12)
- Ook effectief in neutrale en zure oplossingen

Toepassing

InCorr 2879 wordt toegevoegd als corrosiebeschermend additief aan waterige, mild alkalische wasbaden zoals Aqua-InkClean en de InkClean serie.

Geschikte oppervlakken: Aluminium, zink, koper

Dosering

Dompel- of spuitproces

Concentratie	0,5 % – 2 %
Temperatuur	25 °C – 70 °C

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,30 kg / l	11,5 ; 1 %

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de originele verpakking en vorstvrij.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.