

Secarbon Lotus

Bescherming en impregnering van vezels



Eigenschappen

- uitstekende water-, olie- en vuilafstotende eigenschappen
- elke afzonderlijke vezel is omhuld door een beschermende film om de stof te beschermen
- heeft geen invloed op het ademend vermogen van de stof
- hoog draagcomfort, zacht aanvoelend en elegante glans

Toepassing

Spuitmethode

Toepassingshoeveelheid: 40 ml/kg product

Secarbon Lotus wordt uitsluitend via spuittoepassing aangebracht. De berekende hoeveelheid wordt in geconcentreerde vorm opgespoten. Secarbon Lotus kan zowel op centrifuge-gedroogd als op gedroogd textiel worden gespoten. Om een goed impregneerresultaat te bereiken, moet het textiel goed worden gereinigd en gespoeld. De spuitduur moet minimaal 3 minuten bedragen. Tussentijds centrifugerend vóór het drogen is niet nodig. Voordat de ventilator wordt ingeschakeld, moet de stof minstens 5 minuten worden laten rollen, vervolgens 10 minuten bij 50 °C worden gedroogd en moet de droogtemperatuur worden verhoogd tot 75 °C.

Impregneren op machines met Jet-Clean-technologie

Belading: 50 - 70 %

Toepassingshoeveelheid: 40 ml/kg

Aanbeveling

De spuitkop moet na het spuiten worden doorgespoeld. Laat het systeem na het spuiten 5 minuten draaien. Om te voorkomen dat het systeem met te veel impregneermiddel wordt belast, mag er slechts één keer per dag een volledige impregneercyclus worden uitgevoerd. Bovendien moet de trommelregeneratie worden uitgevoerd met een aansluitend spoelprogramma terwijl de trommel nog warm is (bijvoorbeeld aan het einde van de dag).

Voor de regeneratie van de trommel raden wij aan om doeken van katoenmengsel (in totaal ca. 6 m²) te gebruiken om impregneerresten optimaal te verwijderen. De doeken kunnen na het wassen opnieuw worden gebruikt.

Technische gegevens

Densiteit (20°C)

0,76 kg / l

Opmerkingen

De spuitmethode mag uitsluitend in de machine worden toegepast. Het inademen van de aerosolen wordt ten zeerste afgeraden!

Bescherm tegen vocht. Houd de verpakkingen goed gesloten en bewaar ze op een veiligheidsbak. Sterk geconcentreerde FC-harsoplossingen kunnen troebel worden bij temperaturen onder 5 °C. Ze verliezen hierdoor echter niets van hun werkzaamheid. De verwerkingstemperatuur moet > 10 °C zijn.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.