

# Lival CB

Zur Veredlung von Lederkleidung und Pelzen in PER und KWL

- EIGENSCHAFTEN:**
- ausgezeichnete Rückfettung bei allen Lederarten
  - behandelte Pelze werden weich und füllig
  - rüstet das Pelzhaar antistatisch auf
  - verleiht dem Haar einen Seidenglanz

**ANWENDUNG:**

Badverfahren:  
KWL 10 ml/l Flotte  
Per 20 ml/l Flotte  
Beladung: zur Vermeidung von Schäden werden die Pelze in Netze gepackt (Unterbeladung mit 40 - 60% der Maschinenkapazität).  
Verfahren: 1-Badverfahren mit hohem Flottenniveau  
Zugabe von Lival CB zu Beginn  
5 - 7 min im Pumpenkreislauf reinigen (Schonversion falls vorhanden)  
Abpumpen zum Vorratstank / Destillation  
2 min schleudern (eventuell Intervall)  
Trocknen bei 60°C Trommelausgang

Nachsprühverfahren:  
Anwendung bei Artikeln, die nach dem Badverfahren zu strohig sind. Für die Durchführung der Arbeit ist eine Absaugeinrichtung notwendig. Lival CB mit der 4 - 6 fachen Menge KWL verdünnen, die Lösung gleichmäßig aufsprühen. Den Pelzartikel nach dem Antrocknen in einem Netz in der Reinigungsmaschine oder einem Spezialtumbler trocknen und auflockern

**TECHNISCHE DATEN:**

Dichte	0,88 g/ml
Ionogenität	kationisch

**HINWEISE:** Lagerung: Kühl und verschlossen lagern. Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebilde mindestens 24 Monate lagerfähig.

1003

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.