

# Lizerna Starch

## Stärke



### Eigenschaften

- Kaltstärke auf Weizenbasis
- ergibt einen leichten Glanz auf der Ware
- jede Griffsteife durch entsprechende Dosierung erreichbar
- auch als Kochstärke verwendbar

### Anwendung

Lizerna Starch ist auch zum Stärken von Hand oder als Stammansatz bestens geeignet.

### Dosierung

#### Tischwäsche, Schürzen, Oberhemden, Kittel

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Konzentration | 4 - 6 g / l Waschflotte                                      |
| Einwirkzeit   | 4 - 6 min.                                                   |
| Ergänzung     | je nach gewünschter Steifheit und in Abhängigkeit vom Gewebe |

#### Allgemeine Haushaltswäsche

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Konzentration | 2 - 4 g / l Waschflotte                                      |
| Einwirkzeit   | 4 - 6 min.                                                   |
| Ergänzung     | je nach gewünschter Steifheit und in Abhängigkeit vom Gewebe |

### Technische Daten

| pH-Wert    | Schüttgewicht           |
|------------|-------------------------|
| 6,5 ; 10 % | 490 kg / m <sup>3</sup> |

### Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und trocken lagern.  
Nach der Entnahme von Teilmengen ist das Gebinde wieder luftdicht zu verschließen.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.